

ÓLEO DURO P/ PAVIMENTOS



Informação sobre o produto

2018-08

INFORMAÇÃO GERAL

Para obter as características naturais de um pavimento de madeira, é importante um tratamento com capacidade de difusão. Entre as características naturais da madeira, incluem-se a absorção e a libertação de humidade, o que resulta na melhoria da qualidade do ar interior, bem como do calor de contacto. Num chão de madeira envernizado estas características perdem-se, além disso, o verniz destrói as propriedades da madeira. A humidade penetra nas fissuras, fazendo com que a madeira escureça ou até apodreça, neste caso, o pavimento tem de ser totalmente polido e novamente tratado. Um tratamento com Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT possui capacidade de difusão, não é abrasivo e permite ser retificado localmente em caso de danificação.

APLICAÇÃO

Proteção resistente para superfícies de madeira, cortiça, pedra natural, terracota não tratada, em pavimentos e em superfícies de desgaste idêntico (bancadas de cozinha, móveis). Indicado principalmente para tratamentos no interior.

CARACTERÍSTICAS

O Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT penetra na superfície, tem elevado rendimento e forma uma impregnação resistente que densifica as superfícies. Possui capacidade de difusão, é repelente da sujidade e hidrófugo. É produzido a partir de recursos naturais renováveis. Isento de chumbo e cobalto.

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Óleo de linhaça, estandóleo de óleo de linhaça, estandóleo de madeira, essência de terebintina duplamente retificada, colofónia de cal, ésteres de glicerol da colofónia à base de manganês, zircónio e cálcio.

FERRAMENTAS ADEQUADAS

No tratamento com Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT, a ferramenta mais adequada é um pincel largo ou uma Escova de Chão KREIDEZEIT (Art. P3920, P3930).

TRATAMENTO

A superfície não deve ter nenhum tratamento prévio, deve estar limpa, seca, isenta de gorduras e com capacidade de absorção. Temperatura de tratamento mínima 10°C. É aconselhável aplicar uma pintura de teste num local oculto, para avaliar eventuais alterações da cor da madeira. Antes do tratamento, o Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT, deve ser ligeiramente agitado.

1. Preparativos:

Limpar a madeira não tratada, lixar, retificar os cantos e remover as poeiras.

2. Primeira demão:

Em superfícies com alta capacidade de absorção (madeiras moles, cortiça, terracota, etc.) o Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT deve ser aplicado de forma a que a superfície absorva todo o óleo e de forma uniforme. Durante 30-45 minutos de tempo de reação, controlar com frequência se o óleo já está totalmente infiltrado. Voltar a tratar as superfícies de alta absorção, com o procedimento "molhado sobre molhado".

É muito importante que todo o excesso de óleo, em toda a parte, seja removido completamente com um pano seco ou com um pedaço de juta, até a superfície apresentar um aspeto acetinado e uniforme. As camadas salientes não removidas não secam completamente, ficam pegajosas e dão origem a diferenças de brilho. Não repetir a aplicação nestes locais, mas sim remover com um raspador ou solução alcalina de soda suave a 1% (Art. 992) e se necessário voltar a tratar.

Em superfícies com menor capacidade de absorção (madeiras duras, etc.), o Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT deve ser aplicado diluído com aproximadamente 20% de Essência de Terebintina KREIDEZEIT (Art. 1.447).

Após a secagem da primeira demão, se necessário, lixar com a lixa 120-180, remover o pó e dar a demão seguinte.

3. Demão intermédia/demão final:

Aplicar o Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT não diluído, em finas camadas uniformes.

ÓLEO DURO P/ PAVIMENTOS



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

Também aqui, após 30-45 min. de tempo de reação deve remover completamente todos os excessos. No caso de madeiras com muitos nós, deve-se dar especial atenção às camadas salientes, uma vez que mais facilmente podem permanecer locais com brilho e dar um aspeto manchado.

Para superfícies em que seja necessário um tratamento posterior com cera, a 2ª aplicação do Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT forma ao mesmo tempo a demão final. Se for necessário aplicar cera em superfícies com pouca capacidade de absorção, por exemplo madeiras duras, como tratamento final aconselha-se abdicar da demão intermédia com Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT e tratar com a cera (por ex. Cera Dura para Pavimentos KREIDEZEIT, Art. 1.501) diretamente na primeira demão seca.

O Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT não deve formar nenhuma camada na madeira, mas sim penetrar na madeira e preencher os poros.

4. Acabamento final:

Para aumentar a resistência ao desgaste, recomendamos a aplicação de uma camada fina de Cera Dura para Pavimentos KREIDEZEIT (Art. 1. 501) ou Emulsão de Cera de Carnáuba Concentrada KREIDEZEIT (Art. 415).

5. Manutenção:

Pavimentos tratados com óleos e cera, com pouca sujidade, devem ser limpos só com água morna sem aditivos. Não usar água quente nem detergentes desengordurantes e abrasivos. Para limpar sujidade moderada recomendamos o Sabão de Marselha KREIDEZEIT (Art. 220) e para a manutenção geral com Emulsão de Cera de Carnáuba Concentrada KREIDEZEIT (Art. 415), os dois como aditivo na água de limpeza.

Se o chão estiver muito sujo em sítios de muita utilização ou tiver perdido o brilho lustroso, deverá ser limpo com uma esponja de limpeza sem sabão.

Para trabalhos de limpeza de superfícies grandes recomenda-se uma solução suave 2,5% de soda (Art. 992).

Depois das duas últimas formas de limpeza referidas é necessário, por norma, a aplicação de uma nova demão de Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT.

Limalhas de ferro não removidas do chão podem, num tratamento de manutenção com Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT, provocar mudanças de cor.

TEMPO DE SECAGEM

Seco e preparado para tratamento após 24 h a 20° C. A elevada humidade do ar, ar frio, superfícies com alto teor de tanantes (carvalho, etc.) e quantidades de consumo exageradas podem prolongar o tempo de secagem substancialmente, como tal, não exagere nas quantidades utilizadas e controle o consumo durante a aplicação. Endurecimento final alcançado depois de cerca de 4 semanas, é aconselhável tratar o chão durante este tempo com algum cuidado.

RENDIMENTO

De acordo com a capacidade de absorção da superfície por camada.

Exemplo: 10litros - 160m² para uma demão.

TAMANHO DOS RECIPIENTES

Art. 310-314: 0,75 l; 2,5 l; 5l; 10 l; 20 l.

Consulte a tabela de preços em vigor.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Após a utilização limpe imediatamente as ferramentas com Essência de Terebintina KREIDEZEIT (Art. 1.447) ou com solução morna de Sabão de Marselha KREIDEZEIT, (Art. 220).

ARMAZENAMENTO

Quando armazenado hermeticamente e a temperaturas acima do ponto de congelação, o Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT é, no mínimo, conservável durante 2 anos.

ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Não elimine os resíduos do produto através da canalização. Armazene hermeticamente para poder utilizar mais tarde. Os resíduos secos do produto podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Os recipientes sem resíduos podem ser colocados no ecoponto. Respeite a legislação em vigor relativamente à eliminação de resíduos de vernizes e tintas.

ÓLEO DURO P/ PAVIMENTOS



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Xn – nocivo

N – poluente ambiental

DESCRIÇÃO DE ACORDO COM CHEMVOCFARBV

VOC teor máximo: (Cat. 1.f) 700 g/l (2007).

O produto contém no máximo 490g/l VOC.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Inflamável. Nocivo na inspiração, ingestão e contacto com a pele.

Em caso de inalação, pode causar problemas pulmonares. Em caso de ingestão não provocar o vômito, consultar de imediato um médico e mostrar a embalagem ou esta ficha de produto. Irrita a pele e os olhos. Usar luvas e roupa de proteção adequadas na aplicação do produto. Possível sensibilização por contacto com a pele. Tóxico para organismos aquáticos. A longo prazo, pode causar efeitos nocivos na água. Evitar a libertação do produto no meio ambiente. Durante a utilização arejar bem o local e manter longe de fontes de ignição. Armazenar fora do alcance das crianças. Devido ao teor de óleos secos, **existe o perigo de auto-inflamação de panos de limpeza e panos de aplicação.** Secar bem os panos embebidos, estendendo-os ao ar livre ou guardar num recipiente não inflamável (frasco de vidro ou lata de metal). Durante a aplicação, deve assegurar-se de que o produto não entra em contacto com material poroso de isolamento, neste caso, há também perigo de auto-inflamação. Ter atenção a eventuais alergias a substâncias naturais. Devido ao teor dos óleos naturais, as superfícies em locais de pouca luz podem amarelar. Na secagem de óleos naturais pode surgir um cheiro típico que desaparece após poucos dias.

As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto (pintura de teste). A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode entrar em contacto connosco diretamente através do nosso e-mail info@embarro.com.