

ARGAMASSA

EMBARRO UNIVERSAL



Informação do produto

2018-08

PROPRIEDADES

Argamassa à base de argila, pronta a aplicar, para interiores. Aplicada manualmente ou com máquina de projetar. A densidade é de aproximadamente 1800 kg/m³.

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Barro granulado, areia mista 0-2 mm e palha <10mm.

TAMANHO DOS RECIPIENTES

Disponível em Big bags de 1.000 kg (Art. EMB01) e baldes reutilizáveis de 25kg (Art. EMB02).

RENDIMENTO

100 kg de EMBARRO Universal seco rendem aprox. 62 l de argamassa pronta a usar. Com este material é possível cobrir uma superfície de aprox. 6 m² com uma espessura de 1 cm.

UTILIZAÇÃO

Reboco de interior de camada única ou de várias camadas. É adequado para aplicar sobre qualquer tipo de construção sólida, eventualmente é necessário preparar uma ponte de aderência com GekkoSOL Fino KREIDEZEIT (Art. K133). Pode ser misturado com uma betoneira, misturadora ou máquina de projetar, adicionar aprox. 20% de água.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, sem restos de películas oleosas e suficientemente rugosa para proporcionar uma boa base uma vez que o reboco EMBARRO Universal, como todos os rebocos de barro, adere apenas mecanicamente. Rebocos de barro velhos devem ser molhados antes de aplicar uma capa nova de EMBARRO Universal. Outras superfícies só precisam de ser molhadas para prolongar o tempo de trabalho do material. O reboco é aplicado com uma colher de pedreiro ou com uma máquina de projetar. O modo de aplicação é o mesmo que com uma argamassa convencional. No caso de aplicar uma só camada, esta pode ter até 30mm de espessura.

Para evitar fissuras e gretas, a argamassa deve ser aplicada em várias camadas, sempre que tenha uma espessura superior a 30mm, ou quando é necessário regularizar grandes irregularidades na superfície ou

quando se usa rede. Antes de aplicar uma camada adicional, a camada anterior deve estar completamente seca. A rede usa-se como um reforço do reboco que se posiciona entre os primeiros dois terços e o último terço do revestimento e pode ser de fibra de vidro ou de juta por exemplo, e com malhas não superiores a 7mm x 7mm. Dependendo do momento em que é trabalhada a superfície, é possível obter estruturas diferentes. Em geral, a textura será mais fina quanto mais tarde se passar a talocha para alisar. É possível obter uma superfície mais lisa mediante um trabalho posterior com uma espátula de metal.

TEMPO DE TRABALHO/SECAGEM

A argamassa pode ser usada durante vários dias. Pode ser necessário adicionar mais água. Como os rebocos de barro contêm materiais orgânicos (palha) e são aplicados molhados, má ventilação pode levar a criação de bolor. Se for este o caso pode ser considerado o uso de ventilação forçada. Uma vez totalmente seco o reboco não é suscetível de criar bolor.

ACABAMENTO

O reboco EMBARRO Universal pode ser revestido com Tintas de Barro, Caseína e Silicato de Dois Componentes de KREIDEZEIT para manter a sua capacidade de absorção. Também o DECOFINO EMBARRO mantém perfeitamente as propriedades do EMBARRO Universal.

ARMAZENAMENTO

Guardar em local seco. Se for mantido seco pode ser guardado por tempo ilimitado.

As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode entrar em contacto connosco diretamente através do nosso e-mail info@embarro.com.