

CERA DURA P/ PAVIMENTOS



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

INFORMAÇÃO GERAL

A Cera Dura para Pavimentos KREIDEZEIT é uma proteção acetinada adicional para superfícies oleadas, especialmente para pavimentos. A dureza da superfície da cera é obtida principalmente através da cera de Carnaúba. A cera de Carnaúba obtém-se a partir das folhas de uma palmeira do Brasil, sendo a cera natural mais dura que existe.

APLICAÇÃO

Tratamento de superfícies para pavimentos de madeira, cortiça e cerâmica não vidrada (Terracota), que são pré-tratadas previamente com Óleo para Pavimentos KREIDEZEIT (Art. 310) ou óleos idênticos da KREIDEZEIT. Para áreas de desgaste, como pavimentos, portas, corrimões e móveis. Não adequado para casas de banho e balcões de cozinha.

CARACTERÍSTICAS

Repelente da sujidade e hidrófugo, capacidade de difusão, antiestático, acabamento acetinado, consistência pastosa, fácil tratamento. Isento de chumbo e cobalto.

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Óleo de linhaça, estandóleo de óleo de linhaça, estandóleo de óleo da China, essência de terebintina, cera de carnaúba, cera de abelhas e secantes à base de manganês, zircónio e cálcio.

TRATAMENTO

Aplicar a Cera Dura para Pavimentos KREIDEZEIT com um pano isento de algodão, em finas camadas uniformes. Evitar projeções. Para superfícies maiores é aconselhável a utilização de uma enceradora.

A cera deve ser aplicada espalhando com uma espátula, ou aquecendo-a aproximadamente a 60°C e distribuindo pelo pavimento, encerando seguidamente com a máquina uniformemente.

Após 4-6h, a superfície tem de ser polida com um pano isento de algodão, uma escova, uma enceradora ou uma máquina de polir, até a superfície apresentar um acabamento acetinado.

Temperatura de tratamento mínima de 10°C.

As camadas salientes, não removidas e secas, são difíceis de polir mais tarde e permanecem como manchas brancas. Estas camadas salientes podem ser removidas com uma esponja de limpeza ou com um esfregão (Scotch Brite).

CUIDADOS

Os pavimentos oleados e encerados com pouca sujidade devem ser limpos apenas com água morna sem aditivos. Não utilizar água quente nem produtos de limpeza desengordurantes ou abrasivos. Para a limpeza de superfícies com sujidade considerável, recomendamos o Sabão de Marselha KREIDEZEIT (Art. 220) e para a manutenção geral, a Emulsão de Cera de Carnaúba Concentrada KREIDEZEIT (Art. 415) como aditivo à água.

LIMPEZA PROFUNDA

Caso a superfície encerada apresente bastante sujidade em locais com muito desgaste ou se tiver perdido o acabamento acetinado, deve ser limpa com uma esponja de limpeza, com uma máquina ou manualmente, sem sabão.

Após a limpeza a fundo, pode ser necessária a aplicação de uma nova demão de Óleo para Pavimentos KREIDEZEIT ou então de Cera Dura para Pavimentos KREIDEZEIT.

TEMPO DE SECAGEM

Após 4-6h, a uma temperatura de aproximadamente 20°C, a superfície encerada deve ser polida.

Após cerca de 24h, a cera endurece. Tratar as superfícies com cuidado durante as primeiras 3-4 semanas.

RENDIMENTO / ALCANCE

Aprox. 50 m² / l. 0,02 l / m², respetivamente.

TAMANHO DOS RECIPIENTES

Art. 1.500 – 0,5 l

Art. 1.501 – 1 l

Consulte a tabela de preços em vigor.

CERA DURA P/ PAVIMENTOS



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Imediatamente após a utilização limpe com Essência de Terebintina KREIDEZEIT (Art. 1.447) ou com solução morna de Sabão de Marselha KREIDEZEIT (Art. 220).

ARMAZENAMENTO

Se for armazenada num local isento de geada e hermeticamente fechada, a Cera Dura para Pavimentos KREIDEZEIT, pode ser conservada durante cerca de 2 anos. O armazenamento prolongado ou incorreto pode provocar a alteração da consistência da cera (depósito, areias). Neste caso, a consistência original pode ser restabelecida: aquecer a embalagem com a tampa aberta em banho-maria até se obter um líquido claro, a seguir deixar arrefecer.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Não eliminar os resíduos do produto na rede de esgotos. Os resíduos secos do produto podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Xn – nocivo

N – perigoso para o ambiente

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM CHEMVOCFARBV

Teor máximo de COV: (Cat. 1.f): 700 g/l (2007) o produto contém 50 g/l COV, no máximo.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Inflamável. Nocivo por inalação, ingestão e contacto com a pele. Irritante para a pele e para os olhos. Pode provocar lesões respiratórias em caso de ingestão, neste caso não provocar o vômito, consultar imediatamente um médico e mostrar a embalagem ou esta ficha. Possível sensibilização por contacto com a pele. Durante os trabalhos, usar luvas de proteção e vestuário adequado. Tóxico para organismos aquáticos, pode causar efeitos negativos a longo prazo no ambiente aquático. Evitar a libertação no ambiente. Durante os trabalhos, providenciar uma boa ventilação.

Devido ao teor de óleos secantes, **existe o perigo de ignição espontânea dos panos**. Os panos impregnados e os trapos de limpeza devem, por isso, ser estendidos ao ar livre para secar ou guardados num recipiente fechado e resistente ao fogo (frasco de vidro ou lata). Manter fora do alcance das crianças. Ter atenção a possíveis alergias a substâncias naturais.

As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto (pintura de teste). A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode entrar em contacto conosco diretamente através do nosso e-mail info@embarro.com.