

CERA PÚNICA



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

INFORMAÇÃO GERAL

A Cera Púnica KREIDEZEIT é um sabão à base de cera de abelha, com uma consistência cremosa. A cera de abelha é fundida, limpa e posteriormente branqueada sobre carvão ativo e terra de Fuller, através de um método especial. Num processo desenvolvido pela KREIDEZEIT, a cera branqueada é saponificada com potassa, para que seja parcialmente solúvel em água e fácil de aplicar.

APLICAÇÃO

A Cera Púnica KREIDEZEIT é um revestimento mate ou brilhante (após o polimento) para:

- Trabalhos com Stuccolustro ou Tadelakt.
- Aplicação de caseína para superfícies brilhantes.
- Imitações de mármore (ex. pó de mármore).
- Encáustica.
- Revestimentos de pinturas de caseína.
- Como complemento de pintura de pó de mármore com caseína ou tinta de cola para: técnicas de espátula, pinturas de stencil e revestimentos a serem polidos.

PROPRIEDADES

Cremosa, pastosa, inodora, sem solventes orgânicos (o solvente é a água), acabamento acetinado e alto brilho após o polimento, tornando-se assim repelente da sujidade, anti-estática e com capacidade de difusão.

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Cera de abelha (branqueada, isenta de cloro e de resíduos de água), potassa e água.

UTILIZAÇÃO

(1) Trabalhos com Stuccolustro: Aplicar a Cera Púnica KREIDEZEIT com uma talocha veneziana (Art. K4227/ 4228) ou uma talocha de aço e molas (Art. K 4225) numa ou várias camadas finas. Polir com a talocha após a secagem.

(2) Trabalhos com Tadelakt: Aplicar a Cera Púnica KREIDEZEIT no conjunto e secar a superfície Tadelakt com uma espátula de plástico flexível com pontas macias ou uma espátula japonesa, numa camada fina.

Também pode ser aplicada sobre Tadelakt ensaboado. Polir com um pano macio ou cerdas de crina de cavalo após a secagem.

(3) Jaspeado: Aplicar a Cera Púnica KREIDEZEIT por exemplo em revestimentos de pó de mármore com jaspeado adequado, conforme descrito no ponto (1) com uma talocha. Polir após a secagem com a talocha obter uma superfície mais brilhante, ou manualmente usando panos macios, cerdas de crina de cavalo ou uma máquina de polir. (**Atenção** à pressão ou rotações por minuto demasiado altas podem danificar a superfície devido ao calor). O revestimento com cera dá origem a uma superfície intensa e transparente, muito idêntica ao mármore verdadeiro.

(4) Revestimentos de parede a polir: Adicionar 15% de Cera Púnica KREIDEZEIT à pintura de pó de mármore com caseína ou tinta de cola (0,75 Kg de Cera Púnica KREIDEZEIT em 5 kg de pó de tinta) para obter uma superfície com um brilho fantástico com acabamento acetinado. Aplicar a Cera Púnica KREIDEZEIT após o tempo de dilatação da tinta. Polir depois de secar.

TEMPO DE SECAGEM

Aproximadamente 5-6 h a 20°C.

RENDIMENTO

Aproximadamente 30 ml/ m².

TAMANHO DOS RECIPIENTES

Art. 196 400 ml

Art. 197 800 ml

Consulte a tabela de preços em vigor.

ARMAZENAMENTO

Se for armazenada num local fresco e seco, acima de 0°C, a Cera Púnica KREIDEZEIT pode ser conservada no mínimo durante 1 ano.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Limpar imediatamente após a utilização. Usar sabão, se necessário.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

X – irritante

CERA PÚNICA



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Contém carbonato de potássio. Irritante para os olhos e para a pele. Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato abundantemente com água e consultar um médico. Usar luvas adequadas e proteção ocular/facial. Manter fora do alcance das crianças.

NOTA

Recomendamos a realização do curso de aplicação de Tadelakt executado por EMBARRO, uma vez que este requer conhecimentos específicos de aplicação. Consulte a nossa página www.embarro.com

As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto (pintura de teste). A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode entrar em contacto connosco diretamente através do nosso e-mail info@embarro.com.