

Joachim Reinecke
Rua Dr. Parreira, 43
8800-346 Tavera



Instruções de cuidado e reparo para acabamentos de argila YOSIMA

Cuidado:

A superfície acabada pode ser tratada com um fixador transparente para reter a poeira e aumentar a resistência à abrasão. Prefiro o “primário de caseína” da KREIDEZEIT. Diluo com aproximadamente 12 litros de água para 250 gramas de caseína em pó. Aplico a fixação de baixo para cima com um borrifador, cuidando para que nada escorra pela parede. Umedecer ligeiramente a superfície é completamente suficiente. Com este tipo de fixação, nem a cor muda nem a respirabilidade da argila é significativamente reduzida.

Limpeza:

As superfícies minerais ficam significativamente menos sujas do que os revestimentos de parede convencionais que contêm polímeros/acrílicos e, portanto, possuem uma superfície eletrostática que atrai poeira.

A sujeira em nossa superfície de argila é apenas solta e geralmente pode ser facilmente removida com a mão ou com uma escova macia. Caso não funcione satisfatoriamente, a sujeira pode ser removida com pano húmido ou esponja. O movimento de fricção não deve ser muito intenso e deve envolver a superfície limpa circundante com intensidade decrescente.

Reparação de danos:

Graças à capa de argila de dois milímetros de espessura, os danos não são tão rapidamente perceptíveis como no caso da tinta. Semelhante às superfícies de madeira ou pedra, uma certa pátina não diminui a sua atratividade natural.

Se o dano precisar ser reparado, a área relevante é bem umedecida e simplesmente preenchida com material novo. Após cerca de 10 minutos, é adicionado um pouco mais de material. Após a secagem, após aproximadamente 30 minutos, a superfície reparada é ajustada à superfície circundante usando uma esponja.