

Información de producto

2018-08

INFORMACIÓN GENERAL

El mortero de arcilla DECOFINO EMBARRO es una mezcla lista para aplicar manualmente (sólo se tiene que añadir agua). Una característica típica de este enlucido tradicional es que presenta una ligera apariencia "sombreada". Además, el mortero de arcilla DECOFINO EMBARRO se utiliza como un revestimiento final y decorativo para interiores.

COMPOSICIÓN (DECLARACIÓN COMPLETA)

Áridos, arcillas, pigmentos minerales y celulosa.
Granulometría < 0,5mm.

COLORES

Blanco nieve, blanco natural, cáscara de huevo, café con leche, marrón, tierra de Siena, caramelo, crema, melocotón, ocre, verde menta, gris claro. Todos los colores de DECOFINO EMBARRO pueden mezclarse entre ellos. Existe también la posibilidad de colorear el DECOFINO EMBARRO de color blanco natural con pigmentos minerales (hasta 5% de adición). En este caso, mezcla los pigmentos directamente en el agua de preparación sin que se formen grumos antes de mezclarlo en el mortero. El efecto del color es resultado de la consistencia del mortero y de la textura de la superficie. Se deben mezclar los envases para superficies interconectadas porque siempre puede haber ligeras diferencias de color entre los lotes de este producto natural.

RENDIMIENTO

20 kg de DECOFINO EMBARRO es suficiente para cubrir una superficie plana de aprox. 8 a 10 m² con un espesor de 1-2mm. Si se aplicara un espesor superior a 3mm podrían surgir grietas.

PREPARACIÓN

Mezcla cuidadosamente con un 25% de agua limpia usando una mezcladora. Después de mezclar con agua, el mortero debe descansar 30 minutos y de nuevo se mezcla con la mezcladora antes de la aplicación. Una vez mezclado con agua, si se mantiene tapado, el mortero puede ser usado durante varios días.

SOPORTE/APLICACIÓN

La superficie debe estar firme, limpia, sin restos de partículas oleosas y lo suficientemente rugosa para proporcionar una buena base, ya que el enlucido de barro sólo se adhiere mecánicamente. Los enlucidos de barro viejos deben ser mojados antes de empezarse a trabajar, otras superficies sólo necesitan ser mojadas para prolongar el tiempo de trabajo del material. Es importante que la superficie tenga una capacidad de absorción homogénea, en caso contrario, es necesario aplicar una imprimación previa para preparar la superficie (por ej. GekkoSOL KREIDEZEIT o Imprimación de Caseína KREIDEZEIT, Art. 145).

MODO DE APLICACIÓN

Aplicación de DECOFINO EMBARRO sobre morteros de barro: El revoco de barro en muchos casos tiene un color oscuro. Si deseas aplicar el DECOFINO EMBARRO en un color más claro (como blanco, crema...) sobre un revoco de barro, se debe aplicar primero la Imprimación de Caseína KREIDEZEIT (Art. 145) con un pulverizador una o dos veces. Sigue las instrucciones de la ficha técnica del producto. De esta manera fijamos la superficie del revoco base y protegemos el DECOFINO EMBARRO de una coloración no deseada y, al mismo tiempo, aumenta el tiempo que se puede trabajar el DECOFINO EMBARRO. El mortero en pasta debe ser aplicado sin presión de forma homogénea, con una llana veneciana y con una espesura de 1-2mm de grosor. Para mejores resultados usa siempre herramientas limpias o nuevas. Después de que el material aplicado esté casi seco, la superficie debe ser alisada, mojando de nuevo con un pulverizador, con una esponja fina (látex) o un pedazo de EPS hasta llegar a un estado plano.

En el caso de dejar un acabado "esponjado", las partículas sueltas pueden quitarse con una llana de esponja rugosa o un cepillo después del DECOFINO EMBARRO estar completamente seco. Para conseguir un acabado liso se puede apretar la superficie directamente después de haber alisado con poliesterieno expandido con una llana de metal o veneciana hasta que quede liso.

DECOFINO EMBARRO

DISPONIBLE EN 12 COLORES



Información de producto

2018-08

Después de que el DECOFINO EMBARRO esté completamente seco, también se puede lijar ligeramente la superficie con una lija de 400. En ese caso recomendamos fijar la superficie después con la Imprimación de Caseína KREIDEZEIT (Art. 145). El mejor resultado para alisar fácilmente se consigue aplicando DECOFINO EMBARRO en dos capas: trabajando la segunda capa de la misma forma que la primera después de que el material aplicado en la primera capa esté casi seco.

Para obtener informaciones relativas al mantenimiento y limpieza, puedes visitar nuestra página web www.embarro.com, donde podrás encontrar la ficha informativa de mantenimiento de superficies revestidas con DECOFINO EMBARRO.

TAMAÑO DE LOS ENVASES

Cubos reutilizables de 20 kg.

ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar seco. Si se mantiene seco puede guardarse por tiempo ilimitado.

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO

No aplicable. No es un producto peligroso.

La información anterior ha sido elaborada de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos más reciente. Debido a los métodos de utilización e influencias ambientales, así como a las diferentes características de las superficies, no asumimos obligaciones en relación con las recomendaciones particulares. Antes de su uso, comprueba la idoneidad para el fin específico (capa de prueba). En caso de revisión o modificación del producto el texto deja de tener validez. Podrás obtener información sobre nuestros productos entrando en www.embarro.com o entrando en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@embarro.com.