

Mortero grueso de arcilla con paja

6 colores

Información de producto

2022-11

INFORMACIÓN GENERAL

Mortero grueso de CLAYTEC de una capa de color para uso en interiores. El material se aplica normalmente con un grosor de 6-10 mm. Por lo tanto, también es adecuado para los sustratos que serían demasiado desiguales para la aplicación de un acabado de capa fina de arcilla. La aplicación gruesa también permite la formación de superficies de estructura gruesa. Este revoco es la superficie visible acabada. Ya no está cubierto ni pintado. Se puede elegir entre 6 tonos de color. Encontrará una selección de colores en www.embarro.com/cartas de color.

COMPOSICIÓN

Barro, arena lavada de grano mixto 0-2, fibras de cebada de hasta 10 mm, fibras de celulosa.

CONSUMO

En bolsas de 25 kg da 15 l - 17 l de mortero, 2,7m² de superficie con un espesor de 0,6 cm, 48 bolsas/pal. También hay bolsas de muestra de 2 kg.

PREPARACIÓN DEL MORTERO

Añade aproximadamente un 15% de agua con una hormigonera, en pequeñas cantidades también con una mezcladora o a mano. El mortero puede ser procesado con la máquina de revocar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe ser firme, limpia, libre de residuos de películas oleosas y suficientemente rugosa para proporcionar una buena base, ya que el mortero de arcilla se adhiere sólo mecánicamente.

Las superficies altamente absorbentes deben ser mojadas antes de empezar a trabajar.

Si es necesario, se puede aplicar la imprimación gruesa "Die Rote" de CLAYTEC.

MÉTODO DE APLICACIÓN

El mortero se procesa como cualquier otro mortero convencional. El procesamiento se realiza

normalmente con una paleta y una llana y también se puede hacer con una máquina de revocar.

El grosor mínimo y máximo de aplicación es normalmente de 6 y 10 mm por capa. Cuando se trabaja en varias capas, la capa anterior debe estar seca al 100% antes de revocar la siguiente.

La consistencia del mortero debe adaptarse al grosor de la aplicación.

La superficie de enlucido puede diseñarse y moldearse individualmente de varias maneras. Básicamente, la estructura de la superficie depende de la herramienta utilizada y del tiempo de aplicación. Las superficies más ásperas se producen con llana de esponja, llana de plástico o madera, las superficies lisas por tratamiento posterior con una llana metálica.

SECADO

Después de la aplicación, debe garantizarse un secado rápido, por ejemplo, mediante ventilación cruzada (todas las ventanas y puertas abiertas las 24 horas del día) para evitar la formación de moho debido al contenido de fibra.

CONTINUACIÓN DEL TRABAJO

Para eliminar el grano suelto y aumentar la fuerza y el brillo del color, las superficies completamente secas se humedecen ligeramente, se cepillan vigorosamente con un cepillo suave y, si es necesario, se aspiran cuidadosamente. También es posible un tratamiento de superficie con un fijador (CLAYTEC 13.405-400).

MUESTRAS DEL TRABAJO

La idoneidad del fondo, el grosor del revestimiento y el color deben comprobarse siempre sobre la base de una muestra de trabajo suficientemente grande. Quedan excluidas las reclamaciones que no sean resultado de errores de mezcla cometidos por la fábrica.

Mortero grueso de arcilla con paja



6 colores

Información de producto

2022-11

ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar seco.

Si se mantiene seco puede ser almacenado por tiempo ilimitado.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD

No es aplicable. No es un producto peligroso.

La información anterior ha sido elaborada de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos más reciente. Debido a los métodos de utilización e influencias ambientales, así como a las diferentes características de las superficies, no asumimos obligaciones en relación con las recomendaciones particulares. Antes de su uso, comprueba la idoneidad para el fin específico (capa de prueba). En caso de revisión o modificación del producto el texto deja de tener validez. Podrás obtener información sobre nuestros productos entrando en www.embarro.com o entrando en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@embarro.com.