

Argamassa de Terra Grossa com Palha



DISPONÍVEL EM 6 CORES

Informação sobre o produto

2022-08

INFORMAÇÃO GERAL

Argamassa Grossa de acabamento colorido da CLAYTEC, para uso interior.

O material é normalmente aplicado com 6-10 mm de espessura sendo por isso adequado para substratos demasiado irregulares para YOSIMA, como acabamento final.

Este reboco é previsto ficar a vista e não precisa de ser adicionalmente revestido nem pintado. Pode escolher-se entre 6 tonalidades de cor. Uma seleção de cores pode ser encontrada em [www.embarro.com/cartas de cores](http://www.embarro.com/cartas-de-cores).

Argamassa pronta a aplicar. A argamassa pode ser aplicada com a máquina de projetar.

COMPOSIÇÃO

Barro, areia lavada de grão misto (0-2 mm), fibras de cevada (<10 mm) e fibras de celulosa.

RENDIMENTO

Em sacos de 25 kg da 15 l - 17 l de argamassa, 2,7m² de superfície com uma espessura de 0,6 cm, 48 sacos/pal.

Também há bolsas de mostra de 2 kg.

PREPARAÇÃO DE ARGAMASSA

Adicionar aproximadamente 15% de água utilizando uma betoneira. Quando preparada em pequenas quantidades é também possível com uma misturadora ou à mão.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa (sem restos de películas oleosas) e suficientemente rugosa para proporcionar uma boa base, uma vez que a argamassa de barro adere apenas mecanicamente. As superfícies altamente absorventes devem ser molhadas antes da aplicação.

Se necessário, pode ser aplicado o primário grosso "Die Rote" de CLAYTEC.

MODO DE APLICAÇÃO

A argamassa é aplicada como qualquer outra argamassa convencional. O processamento é geralmente feito com uma colher de pedreiro e uma talocha, podendo também ser feito com uma máquina de rebocar.

A espessura de aplicação não deve diferenciar entre 6 e 10 mm por capa. Quando se trabalha com várias capas, a capa anterior deve estar 100% seca antes de rebocar a capa seguinte.

A consistência da argamassa deve ser adaptada à espessura da aplicação.

A superfície de reboco de cor pode ser concebida e modelada individualmente de várias formas. Basicamente, a textura da superfície depende da ferramenta utilizada e do tempo de aplicação. As superfícies mais rugosas são produzidas com talocha de esponja, talocha plástica ou de madeira e as superfícies lisas por tratamento subsequente com uma talocha de ferro.

SECAGEM

Após a aplicação, deve ser assegurada uma secagem rápida, por exemplo, através de ventilação cruzada – todas as janelas e portas abertas 24 horas por dia – para evitar a formação de bolor, que se pode desenvolver devido ao teor de fibra.

CONTINUAÇÃO DO TRABALHO

Para remover grãos soltos e para aumentar a resistência bem como brilho da cor, as superfícies completamente secas devem ser ligeiramente humidificadas, vigorosamente polidas com uma escova macia e, se necessário, cuidadosamente aspiradas. É também possível o tratamento da superfície com um fixador – CLAYTEC 13.405-.400.

Argamassa de Terra

Grossa com Palha



DISPONÍVEL EM 6 CORES

Informação sobre o produto

2022-08

AMOSTRAS DO TRABALHO

A adequação do substrato e a espessura do revestimento devem ser sempre verificadas por meio de uma amostra de trabalho suficientemente grande. A tonalidade da cor deve ser verificada antes do processamento. Estão excluídas as reclamações que não resultem de erros de mistura por parte da fábrica.

ARMAZENAMENTO

Guardar em local seco.

Nesse caso, os produtos mantêm-se por tempo ilimitado.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Não aplicável. Produto não perigoso.

As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto (amostra de teste). A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode entrar em contacto connosco diretamente através do nosso e-mail info@embarro.com.