

PRIMÁRIO DE CASEÍNA



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2024-01

INFORMAÇÃO GERAL

Primário e fixador incolor transparente.

APLICAÇÃO

Indicado para todas as superfícies sem tratamentos prévios como rebocos, placas de argila e gesso, cal, pedra e betão. Não indicado para todas as superfícies lisas não absorventes e permanentemente húmidas. Funciona também para a solidificação de superfícies minerais. A utilização do Primário de Caseína KREIDEZEIT, dentro dos variados sistemas de tintas é descrita nas respetivas informações dos produtos.

CARACTERÍSTICAS

- Pó para preparação com água.
- Diminui a absorção de superfícies fortemente absorventes e equilibra os diferentes graus de absorção da superfície.
- Solidifica superfícies ligeiramente arenosas, muito boa capacidade de penetração.
- Incolor e transparente.
- Fácil de aplicar.
- Muito boa cobertura.
- Alta capacidade de difusão.
- Sem conservantes.
- Os resíduos de tinta podem ser compostados.

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Caseína, ácido silicioso e soda.

FERRAMENTAS ADEQUADAS

As ferramentas adequadas são trinchas de pêlo natural de boa qualidade. Se o Primário de Caseína KREIDEZEIT for efetivamente utilizado como primário e não como fixador, não aplique o Primário de Caseína KREIDEZEIT com rolo ou pulverizador.

PREPARAÇÃO

A superfície não deve ter tratamentos prévios, deve estar limpa, seca, sólida, sem gorduras e substâncias penetrantes e colorantes.

-Remover por completo pinturas antigas que não suportem revestimentos e lavar toda a superfície quanto a resíduos.

-Limpar todo o pó das superfícies e varrer bem as superfícies arenosas.

-Verificar o poder aderente de pinturas antigas e removê-las se necessário.

-Remover das superfícies de reboco as acumulações de agentes aglutinantes e a camada sintetizada.

-Remover do betão os resíduos de óleo de moldagem.

-Limpar as superfícies minerais bolorentas com soda 1% (Art. 992).

PREPARAÇÃO DO PRIMÁRIO DE CASEÍNA

Para preparar o Primário de Caseína KREIDEZEIT utilizar um recipiente de grandes dimensões, como por exemplo um balde de 10l e uma misturadora (berbequim+ misturador). Deve mexer constantemente e juntar o conteúdo do saco do Primário de Caseína KREIDEZEIT (250g) a 2 litros de água limpa. Certifique-se de que todos os grumos são dissolvidos. Após 30 minutos, volte a mexer bem e adicione 6- 8l de água.

UTILIZAÇÃO

Aplique o Primário de Caseína KREIDEZEIT de forma constante e uniforme. Aplique só a quantidade de líquido que pode ser absorvido pela superfície. Remova os excessos com um pano (zonas húmidas e brilhantes) antes de secarem. Temperatura mínima de utilização: 8°C. Use no prazo de um dia o Primário de Caseína KREIDEZEIT já preparado.

TEMPO DE SECAGEM

Seca depois de 8h a 20° C em ambiente seco e está pronto para pinturas ou rebocos com base em cal ou caseína.

RENDIMENTO

Conforme a capacidade de absorção da superfície, 250g cobrem cerca de 40-60m² para uma demão. As quantidades de consumo exatas devem ser determinadas no local.

PRIMÁRIO DE CASEÍNA



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2024-01

TAMANHO DOS RECIPIENTES

Art. 1103-250 - 250g. Capacidade 40-60 m2

Art 1103-5 – 5 kg. Capacidade 800-1.200 m2

ARMAZENAGEM

Quando armazenada hermeticamente e a temperaturas acima de 0°C, é conservável durante 2 anos no mínimo.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Limpar de imediato após a utilização com água e se for necessário com solução morna de Sabão de Marselha.

ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Não elimine os resíduos do produto através da canalização. Os resíduos do produto podem ser compostados sem qualquer problema ou quando secos podem ser colocados no lixo doméstico.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Não aplicável, não é um produto perigoso.

OBSERVAÇÕES

Mesmo tintas e os primários à base de matérias-primas naturais e não tóxicas devem ser armazenadas fora do alcance das crianças. Durante a aplicação, o primário e as tintas de caseína emanam um cheiro típico que, em ambientes secos, desaparece após poucos dias. Ter atenção a eventuais alergias a substâncias naturais.

SUGESTÕES ÚTEIS

Para a fixação transparente é importante verificar a penetração total do Primário de Caseína KREIDEZEIT, caso contrário, podem ficar manchas brilhantes. A aplicação do primário tem que ser feita debaixo para cima (para evitar “escorrimentos”). Por regra, deve contar com um escurecimento muito ligeiro do tom de cor do revestimento. Antes de pintar superfícies grandes, deve ser feita imprescindivelmente uma pintura de teste para avaliar o comportamento da superfície relativamente à cor e para verificar atempadamente eventuais reações (formação de manchas brancas, eflorescências).

As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto (pintura de teste). A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode entrar em contacto connosco diretamente através do nosso e-mail info@embarro.com.