

REBOCO ANTI BOLOR



embarro[®]
tradição+inovação

Tinta p/ interiores e exteriores

2018-01

INFORMAÇÃO GERAL

O Reboco Anti Bolor KREIDEZEIT é um reboco de cal especialmente indicado para regular o ambiente interior das habitações. Torna-se uma solução eficaz para resolver os problemas típicos de que muitas casas sofrem, como a humidade, o bolor e a má qualidade do ar. A condensação acima do reboco é absorvida de imediato. É uma argamassa natural e mineral.

APLICAÇÃO

No interior, em todas as superfícies resistentes e com boa capacidade de absorção, como argamassas minerais, placas de gesso laminado, placas de fibras de gesso e betão. Devido a sua elevada alcalinidade (ph13), o reboco atua como fungicida de forma natural.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de tratar.
- Pó para misturar com água.
- Argamassa mineral, branca, feita de cal aérea, areia de mármore e Vermiculita expandida.
- Grão máximo 1,5 mm.
- Absorção de água 1,0l/m² numa espessura de 3mm.
- Aberto à difusão.
- Pode ser repintado várias vezes com Tinta de Cal KREIDEZEIT (Art. 1.888).
- Todos os ingredientes são de origem natural.
- Não contém conservantes.
- Permite até 5% de variação de tonalidade com pigmentos minerais de KREIDEZEIT.

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Cal de mármore hidratada, areia de mármore, vermiculita expandida e celulosa.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, seca e firme. Não deve conter gordura nem substâncias com infiltrações e que proporcionem coloração.

- Molhar bem as superfícies absorventes com água limpa ou, para um melhor resultado, com água de cal.
- Eliminar todas as pinturas antigas não aderentes e soltas.

-Limpar as superfícies arenosas e caso seja necessário fixá-las, por exemplo, com Primário de Caseína KREIDEZEIT (Art. 145).

-Eliminar as partes soltas de reboco antigo e efetuar retoques com um material do mesmo tipo.

-Eliminar do betão os restos de óleo de desconfragem.

-As superfícies com infiltrações que causem coloração devem ser tratadas com Isolante Anti Manchas KREIDEZEIT (Art. 234).

-Limpar o bolor existente com uma emulsão de Soda KREIDEZEIT (Art. 992).

-GekkoSOI Grosso e Fino KREIDEZEIT (Art. 1.135 e Art. K133) podem servir como ponte de aderência, por exemplo, encima de tintas plásticas.

PREPARAÇÃO DA ARGAMASSA

Colocar a argamassa em pó em água limpa e fria, misturar com uma misturadora. Deixar expandir, no mínimo, durante 15 minutos e antes de aplicar agitar novamente. A argamassa depois de misturada pode conservar-se em baldes fechados durante várias semanas.

DILUIÇÃO

0,50-0,55/1kg de pó. Em princípio, o produto tem que ser reduzido com água para obter uma boa consistência, de acordo com a superfície onde será aplicado pode ser necessário aumentar a quantidade de água.

APLICAÇÃO

É de fácil aplicação. A temperatura mínima durante a aplicação e a secagem deve ser de 8°C. Utilize uma talocha para aplicar e alisar encima da superfície molhada. A espessura do reboco deve ser de 3mm (máximo 5mm). Usar uma talocha dentada de 8mm para facilitar a aplicação, a seguir o alisamento deverá ter uma grossura final de 3mm. Depois da argamassa ganhar resistência, pode alisar com uma talocha de esponja e, se desejar, apertar com uma talocha metálica. O reboco alisado deve secar lentamente (2-3 dias). Durante estes primeiros dias de secagem deve manter o reboco molhado. Deve evitar a sua exposição solar e correntes de ar.

REBOCO ANTI BOLOR



embarro[®]
tradição+inovação

Tinta p/ interiores e exteriores

2018-01

MATIZAÇÃO

A matização pode ser feita facilmente até 5% com pigmentos minerais (exceção: não utilize Castanho Cassel, nem Negro hollín). Com os restantes pigmentos haverá que ter em conta a resistência à cal. Adicione os pigmentos diretamente na água usada para misturar a argamassa sem formar grumos e depois use essa mesma água para misturar à argamassa.

RENDIMENTO

1kg – 1,2kg/m²/3mm de espessura.

Um saco de 25kg dá para 8-9 m².

As quantidades de rendimento extadas devem determinar-se no local.

TAMANHO DOS RECIPIENTES

Art. 168.1 2,5 kg

Art. 168.2 25 kg

Consulte a tabela de preços em vigor.

ARMAZENAGEM

Armazenado em lugar seco e sem geadas pode conservar-se durante 2 anos no mínimo.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Não elimine os resíduos do produto na rede de esgotos. Os restos de tinta podem ser facilmente compostados, ou depois de secos, eliminados juntamente com o lixo doméstico. Depositar os recipientes vazios nos pontos de recolha adequados.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Lavar imediatamente após utilização.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Xi, irritante.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

A cal irrita os olhos, a pele e as mucosas. Em caso de contacto com a pele, lavar abundantemente com água. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água corrente mantendo as pálpebras abertas. Caso persistam os sintomas consulte um médico. Manter fora do alcance das crianças. Ter atenção a possíveis reações alérgicas a substâncias naturais.

As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto (pintura de teste). A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode entrar em contacto connosco diretamente através do nosso e-mail info@embarro.com.