



SUPERFINO

ACABAMENTO FINO

DE BARRO



Informação sobre o produto

2018-08

INFORMAÇÃO GERAL

A argamassa de barro Superfino CONLINO é uma mistura pronta a aplicar em interiores, para utilização manual ou com máquina. Superfino CONLINO usa-se para alisar superfícies e revestir placas de barro.

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Barro moído, areia mista 0-1mm e fibras finas vegetais.

APLICAÇÃO

Superfino CONLINO é um material de fácil aplicação e com uma granulometria entre 1 e 3 mm. Pode ser aplicado em cima de qualquer suporte mineral e absorvente. Pode ser misturado com uma betoneira, misturadora ou máquina de projetar, adicionando aprox. 20% de água.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE/APLICAÇÃO

A superfície deve estar firme, limpa, sem restos de películas oleosas e suficientemente rugosa para proporcionar uma boa base, uma vez que o reboco de barro adere apenas mecanicamente. Rebocos de barro velhos devem ser molhados antes de se começar a trabalhar, outras superfícies só precisam de ser molhadas para prolongar o tempo de trabalho do material. A argamassa é aplicada com uma colher de pedreiro ou com uma máquina de projetar. O reboco deve ter uma espessura de 1-3mm. De acordo com o momento em que é trabalhada a superfície, é possível obter estruturas diferentes. Em geral, quando mais tarde se passar a esponja ou a talocha de esponja no reboco a sua textura será mais fina. É possível obter uma superfície mais lisa mediante um trabalho posterior com uma espátula de metal ou de plástico.

TEMPOS DE TRABALHO

Se for tapada a argamassa pode ser usada durante vários dias. Pode ser necessário adicionar mais água.

ACABAMENTO

O reboco de barro Superfino CONLINO pode ser revestido com Tintas de Barro, Caseína e Silicato de Dois Componentes KREIDEZEIT.

No caso de se usar o Superfino CONLINO como revestimento para placas de barro, também este pode ser revestido com o DECOFINO EMBARRO.

TAMANHO DOS RECIPIENTES

O produto está disponível em sacos de 25kg (Art. 10.013).

RENDIMENTO

25 kg de barro Superfino CONLINO seco rendem aprox. 17 l de argamassa pronta a usar. Com este material é possível cobrir uma superfície de aprox. 9m² com uma espessura de 2 mm.

ARMAZENAMENTO

Guardar em local seco. Se for mantido seco pode ser guardado por tempo ilimitado.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Não aplicável. Produto não perigoso.

As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto. A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode entrar em contacto conosco diretamente através do nosso e-mail info@embarro.com.