

## INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN PARA SUPERFICIES TRATADAS CON TADELAKT

Les deseamos que con Tadelakt obtengan la mayor satisfacción en lo que se refiere a sus nuevas superficies.

Para evitar errores en la manipulación y, principalmente, en la conservación de superficies tratadas con Tadelakt, siga atentamente las instrucciones.

Las superficies con Tadelakt son fáciles de tratar.

### CUIDADOS

Una semana después del acabado con Tadelakt, deberá tratar de nuevo toda la superficie con jabón para alisar o aplicar dicho jabón para alisar con un cepillo suave. Una vez seca, pule la superficie áspera resultante con una película de plástico arrugada (preferentemente película de polietileno de alta densidad).

Repita este tratamiento cuando sea preciso, aproximadamente cada dos meses. En este caso, el tratamiento puede efectuarse con jabón de Marsella en vez del jabón para alisar (preparación: disuelva 2-3 cucharas soperas en 2 litros de agua caliente).

### LIMPIEZA

Elimine la suciedad con agua templada a la que se haya añadido un poco de jabón de Marsella (1-2 cucharas soperas en 8 litros de

agua) y un paño suave o cepillo. Para evitar que se deposite cal procedente de las gotas de agua, deberá limpiar inmediatamente las salpicaduras de agua después del lavado.

En todo caso, deberá evitar el uso de productos de limpieza convencionales, productos abrasivos, cepillos abrasivos, y productos de limpieza ácidos o similares.

Estos productos son nocivos para el Tadelakt o el jabón. Los zumos ácidos, como el zumo de naranja o limón, el vino y el vinagre también pueden dañar la superficie. Como productos de limpieza y conservación solamente se recomiendan el jabón de aceite de oliva y el jabón de Marsella.

Atentamente,

Ulrich Bettentrup  
Pintor y proyectista certificado en técnicas de aplicación

Actualización, 20.2.2002

